

## MERPIN 8006

Los conservantes con acción fungicida y bactericida

la construcción: La combinación de compuestos fenólicos en solución alcalina

aparición: líquido marrón

Resistencia: a los álcalis, ácidos y sales de cromo

---

### APLICACIÓN:

MERPIN 8006 se utiliza en la fabricación de cuero para prevenir el crecimiento de moho.

#### aplicación:

- Preservación de wet blue

- El uso en el conmutador

#### Las cantidades de aplicación:

0,1 - 0,2% MERPIN 8006 (diluido 1:10 con agua para 30 ° C) cuando las espinillas preservación, basado en el peso tripa.

0,05 - 0,1% MERPIN 8006 (diluido 1:10 con agua durante 30 ° C) en la preservación de CROMO CUERO con una vida útil corta. La adición debe realizarse 60 minutos antes del final del curtido al cromo.

debería al mayor vida útil

0,05 - 0,2% MERPIN 8006 (diluido 1:10 con agua durante 30 ° C) al principio de la curtido al cromo y 0,1 - 0,3% MERPIN 8006 (diluido 1:10 con agua durante 30 ° C) Se añaden 60 minutos antes del final de la curtición al cromo.

En una conservación del cuero WET-BLUE deben ser tratados como sigue:

Lavado o aclarado

flota de drenaje

50-100% de agua,

0.1- 0.3% MERPIN 8006 (diluido 1:10 con agua durante 30 ° C) se mueven 20 minutos

ácido fórmico 0.1- 0.2%

mover 10 minutos

Ecurrir flotador sin aclarado

Una re-preservación de wet-blue se debe hacer cuando los húmedos-blues se almacenan en la adición fecha esperada o que se señalan a enviar después de un almacenamiento prolongado.

0,5 g / l MERPIN añadió 8,006 - para la conservación de líquidos curtientes vegetales a ser de aproximadamente 0,1.

#### NOTA DE APLICACIÓN:

Al procesar mercancías particularmente naturfetthaltiger las pieles o azul húmedo deben ser tratados antes de preservación con MERPIN 8006 con un agente desengrasante no iónico (por ejemplo hydrophane 9180).

#### NOTA:

Carpetex quisiera hacer hincapié en que siempre enviar este producto en la forma correcta de acuerdo con nuestras especificaciones.

Sin embargo, no somos capaces de llevar a cabo un seguimiento analítico del estado de conservación de los cueros.

No se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso o el uso incorrecto de este producto.

#### TENIENDO NOTA:

Proteger del frío.

La información anterior debe ser sólo recomendaciones y sugerencias sin tener legalmente vinculante. Usted no suponen una garantía de ciertas propiedades de los productos o su idoneidad para un propósito particular. Nuestros clientes deben probar nuestros productos de manera responsable por su idoneidad para los procedimientos y fines previstos, si es necesario. Mediante la preparación de muestras y la realización de experimentos. deben observarse las patentes comerciales existentes. Nuestros Términos y Condiciones Generales se aplican.

Como informações acima dispostas tratam-se de observações e sugestões sem qualquer caráter juridicamente vinculante. Em particular, como informações não tem Como objetivo m garantir quaisquer Propriedades dos produtos ou un adequação de sua aplicação para finalidades determinadas. Reforçamos que é de responsabilidade de Clientes Nossos Avaliar os produtos Nossos em relação à sua adequação de aplicação para os Métodos e Propósitos previstos, certificando-se da adequação, em Caso de quaisquer Dúvidas, Por meio de Amostras y Análisis. Devem Ser observados quaisquer Direitos de Propiedad Industrial.

Além disso, aplicam-se Nossos Termos e Condições Gerais.

Estas indicaciones sólo proporcionan información y sugerencias, sin estar legalmente vinculante. Ellos no garantiza de ninguna manera Ciertas propiedades de los productos, ni su idoneidad para un propósito específico. Es responsabilidad del cliente para probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los fines previstos y al proceso, mediante la preparación de muestras y de nuestras pruebas. Por lo tanto, se debe prestar atención a los derechos industriales existentes. Además de esto, se aplican nuestras "Condiciones generales del negocio".