

## MERPIN 8020

alcalinizante

la construcción: Magnesiumoxidkomposition especial

aparición: polvo de color beige pálido

---

### INDICACIÓN:

MERPIN 8020 se utiliza para el embotamiento de mineral y el bronceado gama húmedo blanco y en el recurtido. También es adecuado para ajustar el valor de pH en el interruptor.

Las cantidades de aplicación:

curtido al cromo:

0,4 a 0,8% MERPIN 8020, basado en el peso tripa.

La dosificación de MERPIN 8020 depende en parte de que el pH de la espinilla y -Duración, la cantidad requerida de cromo y basicidad, la relación Gerbdauer, temperatura y licor etc. desde.

En general, las siguientes recomendaciones se pueden dar:

ceniza 1kg sosa ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) - 0,38 kg Merpin 8020 bicarbonato de 1 kg de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) -0,24kg Merpin 8020

### USO WAY:

MERPIN 8020 sólo debe ser añadido a la Chromgerbflotte cuando el curtido al cromo ha penetrado completamente en las pieles. En general, MERPIN 8020 60 a 180 minutos después de la adición del agente de curtido al cromo, dependiendo de la fuerza piel. Se recomienda el uso de 0,3 a 0,4% de formiato de sodio 30 min antes de la adición de la MERPIN 8020.

### TENIENDO NOTA:

El MERPIN 8020 es altamente higroscópico y debe almacenarse necesariamente fresco y completamente seco.

## Ejemplo de aplicación:

ganado Dividir pieles de 3,0 mm:

Pelts se deben cortar durchentkälkt:  
incoloro a la fenolftaleína

## Espinillas y curtido al cromo

|  | <u>tiempo de ejecución</u> |
|--|----------------------------|
| 50% de agua 22 ° C   |                            |
| 8,0% de solución salina min 7 ° Bé                                 | 10 minutos                 |
| 0,7% de ácido fórmico al 85% (diluido 1: 5)                        | 20 minutos                 |
| 0,8% 96% de ácido sulfúrico (diluido 1:10)<br>licor de pH: 2,8-3,0 | 3 horas                    |
| 7,0% de agente de curtido al cromo (26% Cr2O3)                     |                            |
| 0,2% MERPIN 8005 (dilución 1:10)                                   | 60 minutos                 |
| formiato de sodio 0,3%<br>licor de pH: 2,8-3,0                     | 60 minutos                 |
| 0,4-0,5% MERPIN 8020<br>licor de pH: 3,8-4,0                       | 6 horas                    |

## SOLICITUD DE PH-AJUSTE EN LA SUAVE:

### ACCIÓN:

MERPIN 8020 se disuelve lentamente en el interruptor. Sólo la cantidad de álcali es liberado, que es necesaria para mantener el pH durante toda la duración de la constante suave.

Al evitar pH alto salta se consigue de cruce uniforme. En general, el Äscherschwellung se reduce incluso cuando se utiliza MERPIN 8020 en el interruptor y el Äscherzug reduce.

El riesgo de quemaduras, como existe, por ejemplo, por contacto directo de carbonato de sodio con el material de revestimiento es eliminado por la sustitución del carbonato sódico por MERPIN 8020a

## INDICACIÓN:

MERPIN 8020 se utiliza para ajustar el pH en el remojo y encalado principal pelo mantener el aumento gradual en el pH antes de la fase de inmunización.

### Las cantidades de aplicación:

#### interruptor principal (pieles de vaca):

0,2 - 0,4% MERPIN 8020, basado en la sal o el peso fresco. El pH al final del interruptor debe estar en el 9,5 - 10 de mentira

La dosificación de MERPIN 8020 depende en parte de que a retirarse material de la piel, la duración suave y longitud licor de etc.

Sep-17

La información anterior debe ser sólo recomendaciones y sugerencias sin tener legalmente vinculante. Usted no suponen una garantía de ciertas propiedades de los productos o su idoneidad para un propósito particular. Nuestros clientes deben probar nuestros productos de manera responsable por su idoneidad para los procedimientos y fines previstos, si es necesario. Mediante la preparación de muestras y la realización de experimentos. deben observarse las patentes comerciales existentes. Nuestros Términos y Condiciones Generales se aplican.

Como informações acima dispostas tratam-se de observações e sugestões sem qualquer caráter juridicamente vinculante. Em particular, como informações não tem Como objetivo m garantir quaisquer Propriedades dos produtos ou un adequação de sua aplicação para finalidades determinadas. Reforçamos que é de responsabilidade de Clientes Nossos Avaliar os produtos Nossos em relação à sua adequação de aplicação para os Métodos e Propósitos previstos, certificando-se da adequação, em Caso de quaisquer Dúvidas, Por meio de Amostras y Análisis. Devem Ser observados quaisquer Direitos de Propiedad Industrial.

Além disso, aplicam-se Nossos Termos e Condições Gerais.

Estas indicaciones sólo proporcionan información y sugerencias, sin estar legalmente vinculante. Ellos no garantiza de ninguna manera Ciertas propiedades de los productos, ni su idoneidad para un propósito específico. Es responsabilidad del cliente para probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los fines previstos y al proceso, mediante la preparación de muestras y de nuestras pruebas. Por lo tanto, se debe prestar atención a los derechos industriales existentes. Además de esto, se aplican nuestras "Condiciones generales del negocio".