

MERPIN 8025

alcalinizante lentamente soluble

la construcción: Magnesiumoxidkomposition especial

aparición: polvo gris pálido

solubilidad: soluble sólo en medio ácido; casi insoluble en agua

ACCIÓN:

MERPIN 8025 se disuelve lentamente en el Chromgerbflotte. Sólo la cantidad de álcali se libera, lo que se necesita para llevar a pH alto lenta y continua. Esto logra un mejor agotamiento de cromo del baño, pueden conseguir una distribución más uniforme de cromo en el cuero y un suave cicatrices, finas. La nivelación de la tinte se mejora.

INDICACIÓN:

MERPIN 8025 se utiliza para el embotamiento de Mineralgerbungen y en el recurtido.

Las cantidades de aplicación:

curtido al cromo:

0,4 a 0,8% MERPIN 8025, basado en el peso tripa.

La dosificación de MERPIN 8025 depende en parte de que el pH de la espinilla y -Duración, la cantidad requerida de cromo y basicidad, la relación Gerbdauer, temperatura y licor etc. desde.

En general, las siguientes recomendaciones se pueden dar:

ceniza 1kg sosa (Na_2CO_3) - 0,38 kg Merpin 8025 bicarbonato de 1 kg de sodio (NaHCO_3) -0,24kg Merpin 8025

USO WAY:

MERPIN 8025 sólo debe ser añadido a la Chromgerbflotte cuando el curtido al cromo ha penetrado completamente en las pieles. En general, MERPIN 8025 60 a 180 minutos después de la adición del agente de curtido al cromo, dependiendo de la fuerza piel. Se recomienda el uso de 0,3 a 0,4% de formiato de sodio 30 min antes de la adición de la MERPIN 8025.

TENIENDO NOTA:

El MERPIN 8025 es altamente higroscópico y debe almacenarse necesariamente fresco y completamente seco.

Ejemplo de aplicación:

ganado Dividir pieles de 3,0 mm:

Pelts se deben cortar durchentkälkt:
incoloro a la fenoltaleína

Espinillas y curtido al cromo

	<u>tiempo de ejecución</u>
50% de agua 22 ° C	
8,0% de solución salina min 7 ° Bé	10 minutos
0,7% de ácido fórmico al 85% (diluido 1: 5)	20 minutos
0,8% 96% de ácido sulfúrico (diluido 1:10) licor de pH: 2,8-3,0	3 horas
7,0% de agente de curtido al cromo (26% Cr ₂ O ₃)	
0,2% MERPIN 8005 (dilución 1:10)	60 minutos
formiato de sodio 0,3% licor de pH: 2,8-3,0	60 minutos
0,4-0,5% MERPIN 8025 licor de pH: 3,8-4,0	8 horas o durante la noche

La información anterior debe ser sólo recomendaciones y sugerencias sin tener legalmente vinculante. Usted no suponen una garantía de ciertas propiedades de los productos o su idoneidad para un propósito particular. Nuestros clientes deben probar nuestros productos de manera responsable por su idoneidad para los procedimientos y fines previstos, si es necesario. Mediante la preparación de muestras y la realización de experimentos. deben observarse las patentes comerciales existentes. Nuestros Términos y Condiciones Generales se aplican.

Como informações acima dispostas tratam-se de observações e sugestões sem qualquer caráter juridicamente vinculante. Em particular, como informações não tem Como objetivo m garantir quaisquer Propriedades dos produtos ou un adequação de sua aplicação para finalidades determinadas. Reforçamos que é de responsabilidade de Clientes Nossos Avaliar os produtos Nossos em relação à sua adequação de aplicação para os Métodos e Propósitos previstos, certificando-se da adequação, em Caso de quaisquer Dúvidas, Por meio de Amostras y Análisis. Devem Ser observados quaisquer Direitos de Propiedad Industrial.

Além disso, aplicam-se Nossos Termos e Condições Gerais.

Estas indicaciones sólo proporcionan información y sugerencias, sin estar legalmente vinculante. Ellos no garantiza de ninguna manera Ciertas propiedades de los productos, ni su idoneidad para un propósito específico. Es responsabilidad del cliente para probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los fines previstos y al proceso, mediante la preparación de muestras y de nuestras pruebas. Por lo tanto, se debe prestar atención a los derechos industriales existentes. Además de esto, se aplican nuestras "Condiciones generales del negocio".